

ARGILĂ GLAZOL

DOMENIU DE UTILIZARE: IN INDUSTRIA CERAMICA LA:

- Obținerea prin fasonare plastică a pieselor de teracota pentru sobe;
- Obținerea placilor de faianta, gresie, maiolica;
- Obținerea prin turnare a obiectelor de ceramica decorativa de tip maiolica.

CONDIȚII TEHNICE DE CALITATE :

Caracteristici fizico – chimice	Conditii de admisibilitate
Plasticitatea Pfefferkorn min	30
Rezistenta la incovoiere in stare uscata da N/cm2 (min)	55
Umiditate, max.%	14
Trioxid de aluminiu (Al_2O_3), min. %	19%
Trioxid de fier (Fe_2O_3), max.%	6%
Oxid de calciu + CaO + Max % Oxid de magneziu MgO	2%

MODALITATI DE LIVRARE: VRAC, IN MIJLOACE AUTO